

# SINTOFER Répare métal Souple Sans Styène

SINTO®

Teinte	Conditionnement	Référence
Rose	Boite 300 gr	139800
	Boite 900 gr	139801



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*



## DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Mastic polyester bi-composants sans styrène flexible pour réparer, reboucher et coller les supports exposés aux variations thermiques ou aux vibrations fréquentes. En carrosserie automobile, s'utilise sur les parties dites « mobiles » (capot, coffre, portières).
- S'applique sur fer, acier, aluminium, tôle normale, fonte et éventuellement bois, béton et stratifié.
- Grande facilité d'application.
- Excellente adhérence.
- Applicable en intérieur et extérieur.
- Excellent garnissant.
- Prise rapide.
- Grande facilité de ponçage à sec.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Pâteux
Teinte	Rose
Type de liant	Polyester
Durcisseur	Péroxyde de dibenzoyle
Densité	1,81
Point éclair	31°C
Temps de travail	4 minutes environ à 20°C pour 2% de durcisseur
Temps de séchage	15 minutes à 20°C pour 2% de durcisseur
Ponçable et recouvrable	20 à 25 minutes à 20°C pour 2% de durcisseur Grain P100 puis P220 à sec
Température d'application	5 à 30°C
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais (< 25 °C), à l'abri de la chaleur et du rayonnement solaire.

## MISE EN OEUVRE

### PREPARATION DU SUPPORT

- Poncer, dépolir et dégraisser le support.

### APPLICATION

- Mélanger 100g de mastic avec 2g de durcisseur (soit environ une cuillère à soupe de mastic pour 1 grain de café de durcisseur).
- Appliquer à l'aide d'une spatule ou d'une cale métallique par simple masticage de la partie à réparer.

### FINITION

- Attendre 20 à 30 minutes avant de poncer. Le mastic reste flexible même après polymérisation.
- Après ponçage à sec, le produit peut recevoir des apprêts polyuréthane, polyester ainsi que tous les systèmes de finition pour carrosserie.

### NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec des solvants de nettoyage type acétone, alcool.

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS  
Parc d'activités de Napollon  
15 rue du Plantier  
13676 Aubagne Cedex (France)  
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60  
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

**SINTO®**