

Teinte	Conditionnement	Référence
Jaune paille	Fût 20L	20104



DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Mastic polyester bi-composants développé pour la réalisation de congés et le rebouchage de grosses imperfections sur des moules.
- Grâce à sa composition ce mastic ne s'affaisse pas en passes importantes.
- S'applique sur bois et stratifié.
- Grande facilité d'application.
- Excellent garnissant.
- Séchage rapide.
- Bonne tenue en position verticale.
- Très faible retrait.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Pâteux
Teinte	Jaune paille
Type de liant	Polyester
Durcisseur	Péroxyde de dibenzoyl
Densité	0.9
Point éclair	31°C
Temps de travail	4 minutes et 30 secondes à 20°C pour 3% de durcisseur
Ponçable et recouvrable	20 à 30 minutes à 20°C pour 3% de durcisseur Grain P80 à sec
Température d'application	10 à 30°C
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais (< 25 °C), à l'abri de la chaleur et du rayonnement solaire.

PREPARATION DU SUPPORT

- Poncer, dépolir (et dégraisser si nécessaire) le support.

APPLICATION

- Mélanger 100g de mastic avec 3g de durcisseur (soit environ une cuillère à soupe pour un grain de café)
- Appliquer à l'aide d'une spatule ou d'une cale de forme pour la réalisation de congés.

FINITION

- Après ponçage à sec, le produit est compatible avec les apprêts polyuréthane, polyester et avec tous les systèmes de finition.

NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec des solvants de nettoyage type acétone, alcool.

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.