

SINTOBOIS Mastic à bois standard pro sans styrène

SINTO®

Teinte	Conditionnement	Référence
Chêne	Fût 20L	20704
Chêne moyen		20714
Sapin		20784
Chêne foncé	Cartouche 5L	20747
Chêne	Cartouche 1.5 L	20703
Chêne	Seau 3 L	20706
Sapin		20786



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Tous ces produits font l'objet d'une demande au préalable auprès du service commercial pour définir le minimum de quantité ainsi que les délais de livraison.

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Mastic bi-composants sans styrène destiné aux professionnels pour la réparation de gros défauts tels que nœuds sautés, gerces, fentes.
- S'applique sur tous supports bois.
- Grande facilité d'application.
- Excellent garnissant.
- Séchage rapide.
- Très bonne résistance mécanique.
- Une excellente ponçabilité.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Pâteux
Teintes	Chêne -Chêne moyen-Chêne foncé-Sapin
Type de liant	Polyester
Durcisseur	Péroxyde de dibenzoyl
Densité	1.1
Point éclair	31°C
Temps de travail	6 minutes à 20°C pour 2% de durcisseur
Ponçable et recouvrable	20 à 30 minutes à 20°C pour 2% de durcisseur Grain P80 à sec
Température d'application	10 à 30°C
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais (< 25 °C), à l'abri de la chaleur et du rayonnement solaire.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Poncer et dépeussier le support.

APPLICATION

- Mélanger 100g de mastic avec 4g de durcisseur (soit environ une cuillère à soupe pour un grain de café).
- Si vous souhaitez une teinte sur mesure, mélanger au préalable différentes teintes de mastic entre elles ou colorer avec des colorants en poudre ou des colorants universels pour peintures (à base organique).
- Appliquer à l'aide d'une spatule ou d'une cale métallique.

FINITION

- Après ponçage à sec, le produit peut recevoir tous types de finition : cires, vernis, colorants et peintures.
- Après 24h le produit peut être raboté, percé, travaillé à l'aide de tous les outils à bois traditionnels ou machines-outils.

NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec des solvants de nettoyage type acétone, alcool.

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr - www.sintoshop.fr

