

SINTOFER PRO Alu sans styène

SINTO®

Teinte	Conditionnement	Référence
Gris	Boîte 1,660 kg	22602



DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Mastic polyester bi-composants sans styène chargé d'aluminium pour remplacer l'étain dans les travaux de réparations de carrosseries.
- Mastic dur pour la remise en forme des parties saillantes, anguleuses, des arrêtes sur les carrosseries.
- S'applique sur tôle normale, aluminium et éventuellement sur bois et stratifié.
- Grande facilité d'application.
- Excellent garnissant.
- Séchage rapide.
- Excellente adhérence.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Pâteux
Teinte	Aluminium
Type de liant	Polyester
Durcisseur	Péroxyde de dibenzoyl
Densité	1,66
Point éclair	48°C
Temps de travail	5 minutes à 20°C pour 2% de durcisseur
Temps de séchage	20 minutes à 20°C pour 2% de durcisseur
Ponçable et recouvrable	20 à 30 minutes à 20°C pour 2% de durcisseur Grain P100 puis P220 à sec
Température d'application	5 à 30°C
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais (< 25 °C), à l'abri de la chaleur et du rayonnement solaire.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Poncer, dépolir et dégraisser le support.

APPLICATION

- Mélanger 100g de mastic avec 2g de durcisseur (soit environ une cuillère à soupe de mastic pour 1 grain de café de durcisseur).
- Mastiquer la partie à réparer avec une cale ou une spatule métallique.

FINITION

- Mastic compatible avec les apprêts polyuréthanes, polyester et tous les systèmes de finition carrosserie.

NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec des solvants de nettoyage type acétone, acétate d'éthyle....

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

SINTO[®]