

SINTOFER ECHAPPEMENT

Mastic de réparation-Kit de réparation

SINTO®

Produit	Conditionnement	Référence
Mastic de réparation	Blister Boîte 200 gr Mastic de réparation	30500
Kit de réparation	Blister Tube 120 gr Mastic de réparation Bandage 1m x 5cm	30511



DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Mastic mono composant d'obturation et de réparation des trous et fissures dans les systèmes d'échappement.
- Durcissement à la chaleur.
- Résistant à des températures élevées.
- Grande facilité d'application.
- Excellente tenue à la température.
- Séchage régulier.
- Bonne adhérence.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Pâteux
Teinte	Gris
Type de liant	Minéral
Densité	1,78
Temps de séchage complet	Après 12 heures

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Nettoyer les surfaces endommagées à la brosse métallique ou au grattoir pour éliminer toutes les traces de graisse, cambouis et rouille.

APPLICATION

- Faire tourner le moteur pour tiédir le pot d'échappement.
 - Humidifier la surface à traiter.
 - Remuer le mastic et l'assouplir éventuellement avec un peu d'eau.
 - Appliquer le mastic à l'aide d'une spatule ou à la main dans les trous et fissures en le laissant largement déborder.
 - Presser fortement et lisser à la main.
 - Laisser durcir 12 heures environ avant de rouler avec le véhicule.
- Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

SINTO®

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de notre produit.