

SINTOBOIS Joint multi matériaux

SINTO®

Teinte	Conditionnement	Référence
Chêne clair	Cartouche 300 ml	33358
Chêne foncé	Cartouche 300 ml	33348
Sapin	Cartouche 300 ml	33388
Blanc	Cartouche 300 ml	33398



**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*



DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Mastic mono composant à base de résine polyacrylique, prêt à l'emploi en cartouche polyéthylène.
- Mastic spécialement étudié pour l'étanchéité et le jointoiment des parquets en bois plein, aggloméré, laminé, et plus généralement des menuiseries (escaliers, fenêtres, portes, ...).
- Adhère également sur les supports usuels du bâtiment (plâtre, ciment, métal).
- Usage intérieur et extérieur si recouvert.
- Peu de retrait.
- Bonne adhérence.
- Ponçable à sec.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Pâteux
Teintes	Chêne clair-Chêne foncé-Acajou-Sapin-Blanc
Type de liant	Résine acrylique
Densité	1,71
Temps de lissage	10 mn
Temps de séchage	1 mm / 24 h à 20 °C
Ponçable et recouvrable	24 h selon l'épaisseur appliquée Grain P 120 à sec
Température d'application	5 à 40 °C
Résistance à la température	-25 à +80 °C
Dureté shore-A	40
Déformation maximale	8 %
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine, bien fermé. A l'abri du rayonnement solaire, de la chaleur et du gel.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- La surface de joint doit être propre et sèche.
- Poncer et dépolir le support si nécessaire.

APPLICATION

- Couper l'embout de la cartouche, visser la canule et la couper en fonction de la largeur de cordon voulue.
- Mettre la cartouche en place sur le pistolet.
- Délimiter éventuellement le joint avec du papier cache.
- Appliquer le produit régulièrement puis lisser à la spatule ou avec le doigt à sec.
- Retirer le papier cache avant la formation de peau.
- Refermer la cartouche hermétiquement.
- Poncer après 18 à 24 heures selon l'épaisseur du joint, la température et l'humidité ambiante.

FINITION

- Ne peut être peint qu'après un séchage complet.
- Peut être peint avec la plupart des peintures.
- Les peintures acryliques fortement chargées pourraient se fissurer au séchage. Essais préalables de compatibilité toujours recommandés.

NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec de l'eau.
- Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, il est conseillé de nettoyer les outils dans un récipient et de laisser l'eau s'évaporer afin de jeter le résidu sec.

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

SINTO[®]