

SINTOBOIS Colle à bois

Bois et placages

SINTO®

Teinte	Conditionnement	Référence
Blanc	Biberon 100 gr	815400
	Biberon 250 gr	815401



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Colle blanche pour les travaux d'assemblages, de réparations et de placages.
- Obtention d'assemblages résistants et durables.
- Résistant à l'humidité (cuisine, salle de bain, garage, bateau...).
- Usage intérieur et extérieur abrité.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Teinte	Blanc
Type de liant	Dispersion aqueuse de polyacétate de vinyle modifiée
Densité	1,25
Temps de séchage	24 heures
Température d'application	>10°C
Rendement	±0,4 m ²
Conservation	Conserver à l'abri du gel.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse.
- L'humidité du bois ne doit pas excéder 12% pour ne pas affecter la prise de la colle.

APPLICATION

- Appliquer la colle à bois sur une des surfaces à unir à l'aide de l'orifice du biberon, d'un pinceau, d'une truelle ou d'une spatule crantée en plastique.
- Assembler les pièces à coller dans les 10 minutes qui suivent.
- Maintenir sous pression de 3 à 5 kg/cm² avec des serre-joints durant 60 à 120 minutes.
- Enlever immédiatement les excédents de colle avec un chiffon propre et humide.

NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec de l'eau lorsque le produit est encore frais.

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr-www.sintosshop.fr

SINTO®

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de notre produit.