

SINTOFER PRO PRIMAIRE ANTIROUILLE

SINTO®

Produit	Référence
Gris mat 0.75L	901102



**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*



DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Primaire antirouille polyvalent de haute performance.
- Le primaire antirouille est une peinture à utiliser tant pour l'intérieur que pour l'extérieur.
- S'utilise sur les surfaces métalliques en atmosphère marine et agressive comme les installations portuaires, raffineries, huisseries et tuyauteries.
- Les supports adéquats sont le fer et les métaux ferreux, le galvanisé, le zinc et l'aluminium après une préparation soignée
- Pouvoir antirouille maximum
- Excellente résistance à la corrosion
- Film souple et adhérent

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Gris
Densité	1.6kg/dm3
Type de liant	Résine glycérophtalique
Extrait sec	En poids : 84% En volume : 68%
Temps de séchage à l'air à 20 °C, humidité relative 65%	Hors poussière : 1 heure Sec : 3 heures Recouvrable: 24 heures
Rendement moyen	Environ 10 à 12 m ² /L pour une épaisseur sèche de 40 microns
Température d'application	Entre +5°C et +30°C
Brillance (gloss)	< 10 sous 60°
Conservation	Conserver 12 mois dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais (< 25 °C), à l'abri de la chaleur, du rayonnement solaire et du gel

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- La calamine et la rouille seront éliminées avec un décapage par projection d'abrasif au degré DS 2,5.
- Pour les petites surfaces, la rouille et la calamine pourront être éliminées par martelage, piquage, brossage à la brosse métallique.

APPLICATION

- Bien mélanger avant application.
- Appliquer en général, 1 couche de 40 microns sec.
- Brosse et rouleau : sans dilution
- Airless : diluer de 4 à 6%
- Pistolet : Diluer à 10%

NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec des solvants de nettoyage type white spirit.

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr - www.sintoshop.fr

SINTO[®]