

PEINTURE ANTIROUILLE TEINTES RAL BRILLANT

SINTO®

Produit	Contenance	Référence
Blanc RAL 9010	0.75L/2.5L	901202 / 901203
Gris RAL 7040	0.75L/2.5L	901212 / 901213
Gris RAL 7035	0.75L/2.5L	901222 / 901223
Noir RAL 9005	0.75L/2.5L	901232 / 901233
Vert RAL 6005	0.75L	901242
Rouge RAL 3020	2.5L	901272



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- La peinture antirouille Sintofer est une peinture à utiliser tant pour l'intérieur que pour l'extérieur.
- Elle s'utilise sur les surfaces métalliques en atmosphère rurale, urbaine, industrielle et maritime.
- Les supports adéquats sont le fer et les métaux ferreux, après une préparation soignée.
- Grande dureté et grande souplesse
- Excellent pouvoir anticorrosion
- L

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Différents gris, blanc, noir, vert, rouge
Densité	1.24kg/dm ³
Type de liant	Résine glycérophtalique
Extrait sec	En poids : 72% En volume : 57%
Temps de séchage à l'air à 20 °C, humidité relative 65%	Hors poussière : 3 heures Sec : 8 heures Recouvrable: 12 heures
Rendement moyen	Environ 8 à 10 m ² /L pour une épaisseur sèche de 40 microns
Température d'application	Entre +5°C et +30°C
Brillance (gloss)	> 80 sous 60°
Conservation	Conserver 12 mois dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais, à l'abri de la chaleur, du rayonnement solaire et du gel

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- La calamine et la rouille seront éliminées avec un décapage par projection d'abrasif au degré DS 2,5.
- Pour les petites surfaces, la rouille et la calamine pourront être éliminées par martelage, piquage, brossage à la brosse métallique.
- En entretien, laver l'ancien revêtement et éliminer les parties non adhérentes.

APPLICATION

- Bien mélanger avant application.
- Sur revêtement neuf, appliquer 3 couches de 40 microns secs chacune.
- Sur ancien revêtement, retoucher les parties rouillées et appliquer 2 couches de 40 microns secs chacune.
- Brosse et rouleau : diluer de 0 à 5%
- Airless : sans dilution
- Pistolet : Diluer de 8 à 10%

Diluant : WHITE SPIRIT

NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec des solvants de nettoyage type white spirit.

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr www.sintoshop.fr

SINTO[®]