

SINTOPEINTURE AUTO

Teintes standards Aérosol 400 mL

SINTO®

Produit	Référence
Blanc brillant	921010
Noir brillant	921200
Noir mat	921210
Noir satiné	921220
Apprêt gris	921100
Antirouille	921400
Vernis de finition	921500

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Application sur métaux, plastique....
- Utilisable en intérieur et extérieur.
- Pouvoir couvrant et opacifiant très élevé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Brillant-Satiné-Mat
Teintes	Blanc-Noir
Viscosité	12 '' à la coupe N° 4 à 20 °C
Type de liant	Méthacrylate de butyle et méthyle
Pression interne	4.2 à 4.8 Bar à 20 °C 7.6 à 8.4 Bar à 50°C
Temps de séchage à l'air à 20 °C	Hors poussière : 5 minutes Au toucher : 15 minutes
Brillance	72/84 gloss
Température d'application	Optimal 25°C
Rendement moyen	1m ² pour un aérosol de 400 ml
Conservation	Dans un endroit frais et ventilé.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Poncer les traces de rouilles.
- Supprimer totalement toutes traces de graisses et les écailles des vieilles peintures.
- Dépoussiérer et dégraisser avec un chiffon imbibé de solvant.
- Laisser sécher.
- Avant d'appliquer la teinte vous pouvez utiliser l'antirouille (921400) puis l'apprêt gris (921100).

APPLICATION

- Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 2 minutes.
- Pulvériser en couches croisées en maintenant l'aérosol à minimum 20 cm du support.
- Pour éviter le séchage du spray après usage, le purger en le retournant, et en appuyant 2 à 3 secondes jusqu'à la disparition de la coloration du gaz.

FINITION

- Utiliser le vernis de finition (921500).

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

SINTO®

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de notre produit.