

SINTOPEINTURE Peinture Auto Spécial Jantes Aérosol 400mL



Produit	Couleur	Référence
Peinture jantes	Alu	921300

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Peinture nitrosynthétique à séchage très rapide, facile à utiliser, pour la retouche et la décoration des jantes des voitures

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Teinte	Alu
Type de liant	Nitrosynthétique
Pression interne	4.2 à 4.8 Bar à 23 °C 7.6 à 8.4 Bar à 50°C
Temps de séchage à l'air à 20 °C pour 1 couche	Au toucher : 15 à 20 minutes A cœur : 10 à 15 heures
Température d'application	Optimal entre 10 et 25°C
Rendement moyen	0.9 à 1.1 m ² pour 400mL
Conservation	Dans un endroit frais et ventilé.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être parfaitement dépoli, nettoyé, dégraissé et exempt de rouille et de calamine.

APPLICATION

- Oter le capuchon en déchirant la languette puis la protection plastique de la buse.
- Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 2 minutes avant de commencer et régulièrement pendant l'utilisation.
- Pulvériser en jets concentriques en maintenant l'aérosol verticalement, diffuseur vers le haut et en maintenant une distance de 25 à 30 cm du support à traiter.
- Si nécessaire, répéter l'opération après 15 minutes.

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr