



DECO Electroménager Aérosol 400mL

SINTOPEINTURE



RAL 9010
924600
Blanc
brillant



RAL 6019
924595
Métal
brillant



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Les références des produits correspondent aux codes sous les couleurs.

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Peinture base nitro-acrylique à séchage rapide, facile à utiliser, adaptée pour la retouche sur les appareils électroménager.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Teintes	Blanc brillant, effet métal brillant
Viscosité	12 '' à la coupe N° 4 à 20 °C
Type de liant	Résine nitro-acrylique
Pression de l'aérosol	4.2 à 4.8 Bar à 23 °C 7.6 à 8.4 Bar à 50°C
Temps de séchage à l'air à 20 °C	Hors poussière : 5 à 10 minutes Au toucher : 15 à 20 minutes Total : 10 à 15 heures
Température d'application	Optimal entre 10 et 25°C
Rendement moyen	0.9 à 1.1 m ² pour un aérosol de 400 ml
Brillance (gloss)	80 – 84 °
Conservation	24 mois dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais (< 25 °C), à l'abri de la chaleur et du rayonnement solaire.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être parfaitement poli, nettoyé, dégraissé et exempt de rouille et de calamine.

APPLICATION

- Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 2 minutes.
- Vaporiser en couches croisées en maintenant l'aérosol verticalement, diffuseur vers le haut et en maintenant une distance entre 20 et 30 cm du support à traiter.
- Si nécessaire, répéter l'opération après 15 minutes.

NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec des solvants de nettoyage type acétone.

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

SINTO®