

# Spécial radiateur Aérosol 400 mL

**SINTOPEINTURE**



Brillant  
924625

Satiné  
924620

Mat  
924610



Ral 7046  
924645



Ral 9006  
924640



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



*Les références des produits correspondent aux codes sous les couleurs.*

## DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Peinture applicable sur tous types de radiateurs.
- Bonne adhérence sur des objets en bois, métal, plastique, verre...
- Bon pouvoir couvrant.
- Grande facilité d'application.
- Applicable en intérieur et extérieur.
- Séchage rapide.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Aspect</b>	Brillant-Satiné-Mat
<b>Teintes</b>	Ivoire-Blanc-Gris fonte
<b>Viscosité</b>	12 '' à la coupe N° 4 à 20 °C
<b>Type de liant</b>	Nitro cellulosique modifiée
<b>Pression interne</b>	4.2 à 4.8 Bar à 20 °C 7.6 à 8.4 Bar à 50°C
<b>Temps de séchage à l'air à 20 °C</b>	Hors poussière : 5 à 8 minutes Au toucher : 15 à 20 minutes A cœur : 10 à 15 heures
<b>Température d'application</b>	Optimal entre 10 et 25°C
<b>Niveau de brillance</b>	25/80 Gloss (qualité brillante)
<b>Rendement moyen</b>	0.9 à 1m <sup>2</sup> pour un aérosol de 400 ml
<b>Conservation</b>	24 mois dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais (< 25 °C), à l'abri de la chaleur et du rayonnement solaire.

## MISE EN OEUVRE

### PREPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être parfaitement propre, sec, poncé et dépoli.

### APPLICATION

- Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 2 minutes.
- Pulvériser en couches croisées en maintenant l'aérosol verticalement, diffuseur vers le haut et en maintenant une distance entre 20 et 30 cm du support à traiter.
- Répéter l'opération après 15 minutes.

### NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec des solvants de nettoyage type acétone.

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS  
Parc d'activités de Napollon  
15 rue du Plantier  
13676 Aubagne Cedex (France)  
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60  
[www.sinto.fr](http://www.sinto.fr)-[www.sintoshop.fr](http://www.sintoshop.fr)

**SINTO**<sup>®</sup>