

PEINTURE TABLEAU NOIR

Aérosol 400mL

SINTOPEINTURE

Produit	Couleur	Référence
Peinture tableau noir	Noir	925660



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Peinture pour créer une surface à effet tableau noir où il sera possible d'écrire à la craie.
- Rendu mat.
- Sur tous supports : bois, métal, plastique, murs...
- Peinture effaçable facilement à l'éponge humide.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Teinte	Noir mat
Viscosité	12 '' à la coupe F4 à 20 °C
Type de liant	Acrylique modifiée
Pression interne	4.2 à 4.8 Bar à 20 °C 7.6 à 8.4 Bar à 50°C
Temps de séchage à l'air à 20 °C	Au toucher : 15 à 20 minutes A cœur : 16 à 20 heures
Température d'application	Optimal entre 10 et 25°C
Niveau de brillance	<10 Gloss (brillant)
Rendement moyen	2 m ² pour un aérosol de 400 ml pour 1 couche
Conservation	Dans un endroit frais et ventilé.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être parfaitement propre, sec, poncé et dépeussieré.

APPLICATION

- A l'aide d'une pince, ôter le capuchon en déchirant la languette puis la protection plastique de la buse.
- Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 2 minutes avant de commencer puis régulièrement pendant l'application.
- Pulvériser en couches croisées en maintenant l'aérosol verticalement, diffuseur vers le haut et en maintenant une distance de 25 cm du support à traiter.
- Appliquer 2 à 3 couches à 5 mn d'intervalle.

NETTOYAGE DES SURFACES PEINTES

- A l'aide d'une éponge humide non abrasive.
- Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

SINTO®